

BUTYBAND**Date: 17/03/06****Page 1 of 1****Propriétés techniques:**

Epaisseur	Env. 0,6mm
Masse surfacique	Env. 1100g/m ²
Pelage à 90° sur fibro-ciment à 200mm/m, MEL 000	Env. 5N/cm
Plasticité du mastic butyl, MEL 007	60 ≤ P ≤ 90
Résistance au coulage du mastic butyl à 5°C NF P 85 -501	0mm
Résistance au coulage du mastic butyl à 70°C NF P 85-501	0mm
Température d'application	+5°C ≤ T ≤ +40°C
Température de service	-30°C ≤ T ≤ +80°C

Produit:

Butyband est une bande d'étanchéité destinée à assurer un calfeutrement à l'air et à l'eau composée:

- d'une couche de mastic butyl adhésive à froid
- d'un complexe d'aluminium teinté protégé des agressions extérieures

La face adhésive à froid du butyl est protégée par un support siliconisé pelable.

Applications:

Etanchéité des façades de toitures, des abergements de cheminées...

Jointoyage des verrières, vérandas, châssis de portes ou fenêtres...

Réfection de chéneaux, gouttières...

Conditionnement:

Teintes disponibles, largeurs et conditionnements: nous consulter

Durée de stockage:

12 mois à partir de la date de fabrication, dans l'emballage d'origine non ouvert. Stocker dans un local correctement ventilé à une température maximale de 30°C. Un stockage à une température supérieure à 30°C peut entraîner des difficultés pour enlever le papier siliconisé lors de la pose.

Mode d'emploi:

Les supports pouvant recevoir Butyband sont:

- le béton et enduits à base de liants hydrauliques
- l'aluminium
- le verre

Dans le cas d'applications sur d'autres supports, il est nécessaire d'effectuer un essai préalable.

Les supports doivent être propres, secs, sains et dépoussiérés. Dans le cas de supports friables, poreux ou fragiles, il convient de les stabiliser avec du primaire Butyband. En cas de remplacement de bande bitume, nettoyer les supports de toutes traces de bitume et dégraisser avec un solvant. Amorcer le décollement du support protecteur, positionner le produit et décoller le support protecteur au fur et à mesure de la pose en effectuant un premier marouflage afin d'éviter la formation de bulles d'air.

Epouser, lors de la pose, les contours du support afin de ne pas créer de contraintes susceptibles de décoller le produit. Maroufler fortement le produit posé.

Lors des opérations de raccordement entre deux bandes, respecter une longueur de recouvrement d'au moins 5cm.

Le complexe aluminium de la Butyband peut recevoir une peinture après essai préalable de convenance.

Mesures de sécurité:

Eviter le contact avec la peau. Conserver hors de la portée des enfants. Consulter la Fiche de Données de Sécurité de la Butyband.