STEARINE

FONCTIONNALITÉ

STEARINE de saponification utilisée pour le lissage des soudures en plomberie

Caractéristiques techniques

Spécifications	Caractéristiques
Aspect	Masse cireuse
Densité	0.83
Indice d'iode	13
Indice de saponification	200/210
Indice d'acide	199/209
Insaponifiable	<1%
Composition en acide gras	C14< 4% C16 = 51% C 18 = 45%

Mise en œuvre

Mode d'emploi

- Lisser la soudure avant solidification.

Précautions d'emploi

La Fiche de données de sécurité est disponible par Internet sur www.quickfds.com ou sur http://www.geb.fr/fiches.php

Stockage

Stocker à une température comprise entre –5°C et 50°C.
La date d'expiration notée sur l'emballage est mesurée sur produit non entamé, conservé à 20°C dans des conditions normales d'hygrométrie.

Observations

Les informations présentes sur cette fiche technique sont données de bonne foi et sont les résultats des mesures effectuées dans notre laboratoire. Etant donné le nombre de matériaux, les différences de qualité et la diversité des méthodes de travail, nous vous recommandons d'effectuer des essais préalables dans les conditions effectives d'emploi.

Ce présent document peut être modifié en fonction des évolutions des produits ou de l'état de nos connaissances sans préavis aussi nous vous recommandons de vérifier sur http://www.geb.fr/fiches.php, que vous êtes en possession de la dernière version.

GEB SAS – CS 62062 – Tremblay en France - 95972 Roissy Charles de Gaulle Cedex – France
Tél : 33 (0)1.48.17.99.99 - Fax : 33 (0)1.48.17.98.00 - www.geb.fr