

SINTOBOIS Rebouche imperfections Pâte à bois à l'eau

SINTO®

| Teinte | Conditionnement | Référence |
|-------------|-----------------|-----------|
| Chêne moyen | Tube 80 gr | 37105 |
| Merisier | | 37205 |
| Acajou | | 37305 |
| Chêne foncé | | 37405 |
| Pin | | 37505 |
| Blanc | | 37605 |
| Chêne clair | | 37705 |
| Naturel | | 37905 |
| Chêne moyen | Tube 250 gr | 37100 |
| Chêne foncé | | 37400 |
| Pin | | 37500 |
| Blanc | | 37600 |
| Chêne clair | | 37700 |
| Naturel | | 37900 |



**Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).*

DESTINATION ET PRESENTATION DU PRODUIT

- Rebouche imperfections est une pâte à bois à l'eau prête à l'emploi pour la réparation de rayures, de petites fissures, trous de vers, éclats sur bois et dérivés.
- Pour des réparations supérieures à 3mm utiliser le Rebouche bois (réparation jusqu'à 1 cm), le Rebouche fentes et fissures ou le mastic Sintobois Reconstitue (angles et trous ou charges lourdes).
- S'applique sur tous supports bois (dur, tendre, aggloméré, contreplaqué...).
- Grande facilité d'application.
- Peu de retrait.
- Bonne adhérence.
- Grande facilité de ponçage à sec.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

| | |
|----------------------------------|--|
| Aspect | Pâteux |
| Teintes | Chêne clair-Chêne moyen-Chêne foncé-Merisier Acajou-Pin-Naturel-Blanc |
| Type de liant | Résine hydrosoluble |
| Densité | 1,36 |
| Temps de travail | Illimité |
| Temps de séchage | 2h30 pour une épaisseur de 2 mm |
| Ponçable et recouvrable | 1h à plusieurs heures selon l'épaisseur appliquée Grain P100 à sec |
| Température d'application | 10 à 30 °C |
| Conservation | 12 mois dans son emballage d'origine, bien fermé. A l'abri du rayonnement solaire, de la chaleur et du gel. |

PREPARATION DU SUPPORT

- Sur bois sec, poncer dans le sens de la veine du bois à l'aide d'un papier de verre à grains fin.
- Dépoussiérer le support.

APPLICATION

- Appliquer la pâte à bois tel quel à l'aide d'une cale ou d'une spatule métallique en passes légères et répétées.
- Eviter des applications supérieures à 3 mm.

FINITION

- Après ponçage à sec la pâte à bois peut être teintée puis recevoir tous les produits de finition pour le bois : cire, vernis, lasure, peinture ou vitrifiant.

NETTOYAGE DES OUTILS

- Avec de l'eau.
- Afin de contribuer à la préservation de l'environnement, il est conseillé de nettoyer les outils dans un récipient et de laisser l'eau s'évaporer afin de jeter le résidu sec.

SINTO SAS
Parc d'activités de Napollon
15 rue du Plantier
13676 Aubagne Cedex (France)
Tél : 04.42.18.59.59 Fax : 04.42.18.59.60
www.sinto.fr-www.sintoshop.fr

The SINTO logo consists of the word "SINTO" in a bold, white, sans-serif font, set against a black rectangular background. A red horizontal bar is positioned above the text.

Ces renseignements sont donnés en toute bonne foi et sont basés sur les résultats obtenus à partir d'une longue expérience et de nombreux tests de laboratoire. Cependant comme les conditions d'utilisation sont hors de notre contrôle, aucune responsabilité ne peut être acceptée de notre part en cas de perte ou de dommage provenant de la mauvaise utilisation de notre produit.