SOUDAFOAM FR 2K-B2

Propriétés techniques:

Base	Polyuréthane
Consistance	Mousse stable, thixotrope
Système de durcissement	Par réaction chimique
Pelliculation (20°C et 60% H.R.)	8 min
Sécable (20°C et 60% H.R.)	20 min
Temps de travail aprés activation	5 min
Rendement	1 l donne 25 l de mousse
Retrait	Aucun
Postexpansion	Aucun
Structure des cellules	Ca. 70 à 80% de cellules fermées
Densité	Ca. 35 kg/m³
Résistance aux températures	-40°C tot +90°C (durci)
Couleur	Pourpre
Classement au feu (DIN 4102 Teil 1)	B2

Produit:
Soudafoam 2K est une mousse polyuréthane bicomposante, auto-expansive, prêt à l'emploi avec propriétés coupe feu.

Caractéristiques:
- Qualité professionelle
- Séchage rapide, indépendant de l'humidité relative
- Haute stabilité (pas de retrait ou postexpansion)
- Excellente adhérence sur tous supports (sauf PE, PP en PTFE)
- Haute valeur d'isolation thermique et acoustique
- Très bonnes propriétés de fixation
- Qualité coupe feu

Applications:
Montage de fenêtres et portes coupe feu
Remplissage de cavités
Pose d'une barrière acoustique
Optimalisation de l'isolation en technique de réfrigération

Durée de stockage:
12 mois dans son emballage fermé et un endroit sec et frais à températures de +5°C à 25°C
Stockage droit

Mode d'emploi:
Température conseillée de la boite 10°C-25°C.
Mettre les fenêtres et portes en position avant l'activation de la boite.
Tourner la disque noire en bas de la boite 5x à droite, secouer la boite 20x vigoureusement, visser le boyau et vider la boite avec la valve en bas.
La mousse doit être de couleur égale pourpre. Autrement répéter l'activation.
Aprés melange des composants il faut vider la boite en moins de 5 minutes pour éviter la durcissement dans la boite.
Vue que la mousse est expansive pendant la durcissement, il faut faut remplir 1/3 du joint .
Mousse non-durcie peut être enlevée avec cleaner ou acetone. Mousse durcie ne peut être enlevée que mécaniquement.

Cette fiche remplace tous documents précédents. Ces renseignements sont donnés en toute bonne foi et sont le fruit de nos recherches et de notre expérience. Cependant comme les conditions d'utilisation sont hors de notre contrôle, aucune responsabilité ne peut être acceptée de notre part en cas de pertes ou de dommages provenant de l'utilisation de notre produit. Soudal se réserve le droit d'apporter toute modification a ses produits sans avis préalable.

SOUDAFOAM FR 2K-B2

Mesures de sécurité:
Observer l'hygiène de travail usuelle. Mettre des gants et des lunettes de sécurité. Enlever la mousse mécaniquement, ne jamais la brûler.
Consulter l'emballage pour plus d'information.

Conditionnement:
Aérosol de 400 ml

Homologations:
Porte coupe-feu: Bimex NV 98/2229
Theuma NV 98/2274

Cette fiche remplace tous documents précédents. Ces renseignements sont donnés en toute bonne foi et sont le fruit de nos recherches et de notre expérience. Cependant comme les conditions d'utilisation sont hors de notre contrôle, aucune responsabilité ne peut être acceptée de notre part en cas de pertes ou de dommages provenant de l'utilisation de notre produit. Soudal se réserve le droit d'apporter toute modification a ses produits sans avis préalable.

Soudal NV Everdongenlaan 18-20 2300 Turnhout, Belgium
Tel.: +32(0) 14-42.42.31 Fax: +32(0) 14-42.65.14 www.soudal.com