Colle Anaérobie

FICHE PRODUIT ET D'INFORMATIONS TECHNIQUES

***ITW* Spraytec**
5 bis rue Retrou
92600 ASNIERES SUR SEINE

Tel : 33 (0)1 40 80 32 32
Fax : 33 (0)1 40 80 32 30
E-Mail : info@itwpc.com
Internet : http://www.itwpc.com

Données Techniques Type 12-71
Frein de vis haute résistance

Description :

VARYBOND® Type 12-71 assemblages extraforts pour pièces filetées ou cylindriques fortement sollicitées. Grande résistance aux influences d'environnement. Le produit assure les entretoises et fixe les paliers à roulement dans les sièges coulissants.

Caractéristiques physiques :

à l'état liquide:

Caractéristique chimique :	acide ester diméthacrylique
Couleur :	**vert / fluorescent**
Viscosité mPas Brookfield RVT, 25°C (fuseau 2/ 2,5 Tr / min) :	**400 - 600**
Densité (25° C) :	**1.11 g/cm^3**
Diamètre max. du filet :	**M20**
Pouvoir de remplissage :	**0.15 mm**
Point éclair :	**>+100° C**
Durée de vie :	**3 ans à température ambiante**

à l'état dur:

Mesuré avec une vis M10 x 20 - qualité 8.8 zingué - écrou 0.8d (sans précontrainte)

Temps ouvert :	**10 - 20 minutes**
Délai de mise en service:	**1 - 3 heures**
Performances maximales atteintes après :	**5 - 10 heures**
Moment d'arrachement :	**> 30 Nm (M10)**
Moment de gauchissement :	**> 45 Nm (M10)**
Résistance au cisaillement par pression (DIN 54452) :	**10 - 15 N / mm^2**
Température de service :	**de - 55° C à +150° C**

Utilisation - mode d'emploi :

VARYBOND® Type 12-71 offre les meilleures performances avec des surfaces propres, sèches et dégraissées. Nous vous conseillons pour cela l'utilisation de notre produit **Jelt SUPER DEGRAISSANT** (code 005111) ou l'utilisation d'un solvant sec tel que l'acétone. En général les surfaces rugueuses donnent de meilleures performances par rapport aux surfaces polies ou brutes. L'adhésif peut-être appliqué directement à l'aide du flacon sur les parties à coller ou à étancher. Lorsqu'un volume important ou une application précise est demandée, nous recommandons l'utilisation d'un système de dépose. Nous recommandons de ne pas utiliser les résines anaérobies pour des assemblages en contact avec de l'oxygène pur ou de la vapeur.

Les indications de cette information technique sur nos produits se basent sur l'état actuel de nos connaissances, des expériences et des obligations légales. Elles décrivent l'application de nos produits dans des conditions d'exploitation usuelles, sans garantir de propriétés particulières. Elles ne dégagent pas l'utilisateur d'effectuer ses propres contrôles et de prendre ses propres mesures de précaution. Nous garantissons la qualité des produits mais pas le résultat ni les conséquences de leur application qui dépendent de nombreux facteurs.