



FICHE DE MISE EN ŒUVRE : Notice 081

JOINTS DE CARRELAGE

- Imperméabilisation
- Prévention de l'abrasion
- Protection contre le gel, les salissures et pollutions

Mode opératoire :

- Préparation des surfaces : Nettoyer la surface à traiter à l'aide du CRISTO NET afin d'éliminer les traces de calcaires et de dépôts organiques (traces noires).
- Reprendre les joints à fortes aspérités ou fortement dégradés avec un mortier joint minéral classique.
- Après avoir effectué un essai préalable sur une petite surface : Sur support sec ou légèrement humide – moins de 40% d'humidité (indice 4 sur 10) – appliquer au pulvérisateur ou à la brosse 1 à 2 couches de MIGRASTOP 08 sur toute la surface ou uniquement sur les joints.
Après chaque application, laisser agir 20 min. En cas de présence d'excédent pratiquer à un essuyage.
Prévoir un intervalle de 4 heures minimum entre deux couches.
La mise en service peut se faire après 72h de séchage.
L'apport d'eau dans ses premières 72 h pourra entraîner l'apparition d'efflorescences.

Consommation moyenne indicative :

Matériel : Matériel permettant de doser 15 ml : pipette en plastique (médicament) ; cuillère à soupe.

Mode opératoire pour supports verticaux :

Mettre le matériel de dosage rempli d'eau en contact avec le mur.
Faire couler lentement, environ 3 secondes, la dose de 15 ml d'eau sur le support.

Interprétation des résultats :

Longueur de la tâche d'eau	Rendement indicatif par couche	
Inférieur à 20 cm	0,2 litre/m ²	5 m ² /litre
De 20 à 40 cm	0,14 litre/m ²	7 m ² /litre
Supérieur à 40 cm	0,1 litre/m ²	10 m ² /litre

Mode opératoire pour supports horizontaux :

Faire couler une dose de 15 ml d'eau sur le support.

Interprétation des résultats :

Temps d'absorption de l'eau	Rendement indicatif par couche	
Inférieur à 3 minutes	0,2 litre/m ²	5 m ² /litre
De 3 à 5 minutes	0,14 litre/m ²	7 m ² /litre
Supérieur à 5 minutes	0,1 litre/m ²	10 m ² /litre

Remarque : Entre 2 couches de MIGRASTOP 08, la consommation baisse du fait du traitement.

Précaution

d'emploi : Lire attentivement la fiche technique du MIGRASTOP 08