

FIXPRO

BAT-IZOL

→ CALFEUTRAGE & ISOLATION

- Sans retrait
- Haute isolation thermique et acoustique
- Très bon volume d'expansion
- Bonne adhérence sur la plupart des matériaux



► DESCRIPTIF

Bat-izol est une mousse polyuréthane monocomposante à usage manuel (tête en bas), prête à l'emploi.

► APPLICATIONS

Remplissage des trous et des interstices. Calfeutrement des joints.
Réduction de l'impact des ponts thermiques. Isolation thermique et acoustique.

► CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Type de mousse : Polyuréthane

Sec au toucher (EN 17333-3) : < 30 min

Délai d'expansion : < 15 min

Délai de durcissement complet : 24 h

Pourcentage d'expansion (EN 17333-2) : 100 %

Densité : 15 à 20 kg/m³

Résistance à la température à court terme : -50 °C / +90 °C (durcie)

Classification de la réaction au feu (EN 13501-1) : F

Classe de feu de la mousse durcie (DIN 4102-1) : B3

Conductivité thermique (EN 12667, EN 17333-5) : 0,033 W/(m.K)

Indice de réduction du bruit Rst,w (EN ISO 10140) : 62 dB

Rendement de la mousse (TM 1003 pour 700 ml) : 1 m² / 3 cm

Durée de stockage non ouvert dans un endroit frais et sec entre +5°C et +30°C : 12 mois

Les valeurs indiquées ont été obtenues à +23 °C et 50% d'humidité relative, sauf indication contraire. Ces valeurs peuvent varier en fonction de facteurs environnementaux tels que la température, l'humidité et le type de supports.



Code	Vendu par	Gencod	Packaging
396 486	1	3600073964864	Vrac gencodé
396 487	12	-	Vrac gencodé en carton