



Huile de lin

Propriétés :

L'Huile de lin Onyx est une huile de lin crue de qualité, 100% issue de graines de lin, obtenue par première pression à froid. Elle permet d'entretenir les bois, carrelages bruts, tomettes, tuiles, terres cuites et dallages et de protéger ces différents supports contre l'humidité et le gel. L'Huile de lin Onyx s'utilise aussi pour assouplir les mastics, peintures à l'huile et enduits gras. Convient également pour redonner de l'éclat aux bois vernis et pour entretenir le linoléum.

Caractéristiques physico-chimiques :

- Aspect : liquide limpide, visqueux
- Couleur : jaune, brun
- Odeur : caractéristique
- Densité relative (20°C) : 0,930 +/- 0,010
- Point d'éclair : > 300°C
- pH (20°C) : non concerné
- Indice de saponification : 188-195 mg KOH/g
- Matières insaponifiables : max. 1,5%
- Indice d'acide : max. 4 mg KOH/g

Code	GENCOD	Conditionnement	Palettisation
C14051906	3183942930011	6x190mL	200 cartons
C14050112	3183942930103	12x1L	66 cartons
C14050503	3183942930509	3x5L	48 cartons

Mode d'emploi :

Pour entretenir les bois, carrelages bruts, tomettes, tuiles, terres cuites et dallages : mélanger 50 à 75% d'huile de lin Onyx avec de la térébenthine pure gemme Onyx + 1 à 2 cuillères à soupe de siccatif Onyx par litre. Appliquer puis lustrer à l'aide d'un chiffon. Possibilité d'utiliser uniquement l'huile de lin mais le temps de séchage sera rallongé.

Pour entretenir le linoléum après lavage : frotter avec un chiffon imbibé d'huile de lin siccative, utiliser le siccatif Onyx pour accélérer le séchage de l'huile de lin à raison d'une à deux cuillères à soupe de siccatif Onyx par litre.

Dans tous les cas, faire un essai préalable pour vérifier la compatibilité avec le support.

Attention : risque de combustion spontanée, bien mouiller les chiffons imbibés d'huile de lin avant de les jeter.

Précautions d'emploi / Informations réglementaires :

Tenir hors de portée des enfants.

Respecter scrupuleusement les précautions d'emploi et les conseils de prudence, et lire les mentions de danger indiquées sur l'étiquette et/ou la Fiche de Données de Sécurité du produit.

FDS disponible sur le site <https://www.quickfds.com> : entrez Ardea comme fournisseur, choisissez la langue du document, indiquez le nom du produit ou son code-barres/gencod, et consultez la FDS depuis votre compte. Centre Antipoison : 01.45.42.59.59.

Consultez également notre site <http://www.onyxbricolage.fr>.

Important : le contenu de cette documentation résulte de notre expérience du produit. Il ne peut engager notre responsabilité quant à son utilisation à chaque cas particulier. Il est en outre indispensable de procéder à des essais préalables.

Ces informations sont rédigées au mieux de nos connaissances, à la date de révision indiquée sur le document.