

Solvapeint



Propriétés :

Le Solvapeint Onyx est un nettoyant puissant pour le matériel de peinture. Idéal pour récupérer tous les instruments de peinture (pinceaux, brosses, rouleaux, grilles, etc.) non entretenus et déjà secs, le Solvapeint Onyx permet également d'enlever les tâches de peintures cellulósiques ou synthétiques, laques, vernis, mastics frais ou secs sur différents supports tels que le bois, le carrelage, les sols caoutchoucs ou vinyliques.

Caractéristiques physico-chimiques :

- Aspect : liquide
- Odeur : caractéristique, solvantée
- Densité relative (20°C) : 0,851 +/- 0,010
- Point d'éclair (°C) : < 10
- pH (20°C) : non concerné
- Viscosité (40°C) : < 7 mPa.s
- Hydro solubilité : non soluble

Code	GENCOD	Conditionnement	Palettisation
C21050106	3183942750138	6x1L	126 cartons
C21050503	3183942750503	3x5L	48 cartons
C21052001P	3183942750602	1x20L	28 unités

Mode d'emploi :

Pour nettoyer le matériel de peinture après utilisation : tremper à plusieurs reprises dans le Solvapeint Onyx puis sécher avec un chiffon.

Pour nettoyer les pinceaux et les rouleaux secs : laisser tremper pendant plusieurs minutes (maximum 45 minutes) puis sécher avec un chiffon.

Pour détacher : tamponner avec un chiffon imbibé de Solvapeint Onyx, puis laver et rincer.

Pour nettoyer les pistolets à peinture après utilisation : suivre les indications du fabricant.

Dans tous les cas, faire un essai préalable pour vérifier la compatibilité avec le support.

Précautions d'emploi / Informations réglementaires :

Produit dangereux selon le règlement 1272/2008/CE. Tenir hors de portée des enfants.

Respecter scrupuleusement les précautions d'emploi et les conseils de prudence, et lire les mentions de danger indiquées sur l'étiquette et/ou la Fiche de Données de Sécurité du produit.

FDS disponible sur le site <https://www.quickfds.com> : entrez Ardea comme fournisseur, choisissez la langue du document, indiquez le nom du produit ou son code-barres/genocod, et consultez la FDS depuis votre compte. Centre Antipoison : 01.45.42.59.59.

Consultez également notre site <http://www.onyxbricolage.fr>.

Important : le contenu de cette documentation résulte de notre expérience du produit. Il ne peut engager notre responsabilité quant à son utilisation à chaque cas particulier. Il est en outre indispensable de procéder à des essais préalables.

Ces informations sont rédigées au mieux de nos connaissances, à la date de révision indiquée sur le document.