

PERCAGE BOIS

FORET 3 POINTES

Ref 1082



CORPS DU FORET

- Type d'acier : Acier au carbone C45
- Nuance AFNOR :
- Dureté : 45 - 50 HRC
- Traitement : Trempe et revenu
- Procédé de Fabrication : Taillage dans la masse

AFFUTAGE

- Affutage à la meule par CN
- Tolérance sur diamètre : h12
- Traitement de surface : intérieur bruni, extérieur rectifié.




MATERIAUX PERCES

Bois tendres (pin, sapin...), bois durs (chêne...), bois exotiques.



Stratifié



Aggloméré



Bois tendre



Bois dur



AVANTAGES DU PRODUIT

- ✚ Evacuation rapide des copeaux
- ✚ Perçage sur des essences dures ou tendres
- ✚ Perçage débouchant ou non